



ADEZIV PIATRA & METAL FIXPRO

Adeziv Piatra&Metal

ОПИСАНИЕ

Клей Adeziv Piatra&Metal — это профессиональный универсальный клей высокой прочности, который не оставляет пятен и не вызывает коррозии на поверхностях, с которыми контактирует. Клей Adeziv Piatra&Metal соответствует требованиям BREEAM, указанным в разделе «Здоровье и благополучие», Неа 02 Качество воздуха в помещениях, в части уровня выбросов летучих органических соединений (ЛОС) от продуктов.

• Преимущества:

- Премиальный универсальный клей
- Формула, не оставляющая пятен
- Нейтральное затвердевание, без запаха
- Без растворителей, силикона и изоцианатов
- Идеальное соединение без грунтовки на большинстве оснований, даже слегка влажных
- Постоянно эластичный
- Отличная стойкость к УФ и погодным условиям
- Возможность окрашивания после образования корки (мокрый по мокрому)

ПРИМЕНЕНИЯ

Клей Adeziv Piatra&Metal специально разработан для эластичного и прочного соединения элементов из натурального и искусственного камня, а также металлов, для применения внутри и снаружи помещений. Обладает отличной адгезией к металлу (алюминий, нержавеющая сталь), камню, мрамору, клинкеру, кирпичу, дереву, бетону, керамике, жёсткому ПВХ и многим другим материалам! Может наноситься на различные поверхности, включая влажные.

Не содержит растворителей, силикона, изоцианатов. Долговечная эластичность и прочность.



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Клей наносится полосами на расстоянии 10–20 см друг от друга. Не наносите клей точечно! Прикрепляемый элемент устанавливается на поверхность и сильно прижимается. Финальная толщина клеевой полосы: 2–3 мм. Температура нанесения: от +5°C до +40°C. Время затвердевания: 2–3 мм за 24 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть прочными, чистыми и свободными от пыли и жировых загрязнений. Клей Adeziv Piatra&Metal обеспечивает отличную адгезию без использования грунтовки на большинстве непористых оснований. Пористые поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой Amorsa B1. Всегда предварительно проверяйте адгезию перед нанесением.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для оснований из PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягких пластиков, неопреновых и битумных материалов.

Не рекомендуется в сочетании с хлоридами (плавательные бассейны)

ОЧИСТКА

Несхватившийся материал и инструменты можно почистить водой после использования. Руки очистите салфетками Bostik и/или водой с мылом. Затвердевший материал можно удалить только механически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	DIN 53504 S2	2,00 Н/мм ²
Скорость нанесения	@Ø2,5MM/6,3 бар	100-200 г/мин
Температура нанесения		+5°C до +40°C
Основа		Гибридные полимеры
Время затвердевания	@+23°C/50% RH	2-3 мм/ 24 ч.
Плотность	ISO 1183-1	1,50 г/мл
Удлинение при разрыве	DIN 53504 S2	450%
Расход	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке		До -15°C
Движение шва		20%
Твердость Shore A	DIN 53505 3 сек.	60
Образование пленки	DBTM 16	10 минут @+23°C/50% RH
Термостойкости		-40°C до +120°C
Прочность на разрыв	DIN 53504 S2	4,10 Н/мм ²

Эти значения являются типичными

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ

Клей Adeziv Piatra&Metal допускает покрытие алкидными и дисперсионными красками. Рекомендуется предварительно протестировать совместимость с краской перед нанесением.

ЗДОРОВЬЕ & БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности продукта должен быть прочитан и понят до начала использования. Он может быть предоставлен по запросу или доступен на интернет-страницах Bostik.

ГАРАНТИИ

Компания Bostik гарантирует, что её продукт соответствует заявленным характеристикам в течение всего срока годности.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной неоткрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C, срок годности составляет 24 месяца, в помещениях, защищённых от солнечных лучей.

УПАКОВКА

Код	Упаковка	Цвет	Шт/коробке	Код EAN
172112361	290мл	Белый	12	5948966018422

Содержит Diocetyl tin bis(acetylacetonate). Может вызывать аллергическую реакцию. Паспорт безопасности доступен по запросу.

Реализация рекомендаций определяется действующими стандартами и должна соблюдаться при использовании продукции. Ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации по мерам предосторожности. Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, предоставляется в качестве указаний и не является исчерпывающей. Компания Bostik не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие вследствие ошибок (в том числе редакторских), неполноты и/или неточности настоящего документа. Это касается, без ограничения, неполноты и/или неточности, вызванных изменениями, внесёнными между датой публикации настоящего документа и датой приобретения продукта. Bostik оставляет за собой право изменять содержание настоящего документа. Компания Bostik не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, вызванные использованием продукта, описанного в настоящем документе. Пользователь должен прочитать и понять информацию, содержащуюся в настоящем документе, касающуюся продукта, перед его использованием. Пользователь несет ответственность за проведение необходимых испытаний для обеспечения того, что продукт подходит для предполагаемого применения. Мы не имеем влияния на способ применения продукта и/или на любые обстоятельства, связанные с событиями во время хранения или транспортировки, и, следовательно, не несём ответственности за возможный ущерб.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

